

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD W.Nr 1.2738HH

DENOMINAZIONE DIN / DIN DESIGNATION -

STATO DI FORNITURA
SUPPLY CONDITIONS

Bonificato 310 - 355 HB
Hardened 310 - 355 HB

COMPOSIZIONE CHIMICA / CHEMICAL COMPOSITION

C	Mn	Si	Cr	Mo	Ni
0,28	1,50	0,25	1,30	0,70	1,05

PROPRIETA' E IMPIEGO

Acciaio bonificato per la costruzione di stampi e portastampi per materie plastiche e gomma ad alta produttività.

GENERAL PROPERTIES AND APPLICATIONS

Hardened steel for high performance plastic moulds.